



## 深圳市力達創新科技有限公司 SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD



ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C

TEL: +86-755-82883586 FAX: +86-755-82883596

TEL: +886-2-26591840 FAX: +886-2-87975545

http://www.qantech.com E-MAIL : qanta@qantech.com

### 高抗撕胶/模压型

#### MSK MD1300SF Base

##### 技术数据表:

##### 特性和优点

透明度高，撕裂强度高；

硬度大、拉伸强度大

##### 组成

有机硅橡胶

##### 应用

适用于作要求高抗撕的产品，如高压锅圈、设备垫片、家用电器配件等。

##### 典型物性:

项目	要 求			
	MD1330SF	MD1340SF	MD1350SF	MD1360SF
外观	透明			
硬度 (邵尔A型) Shore A	30	40	50	60
比重, g/cm <sup>3</sup>	1.11	1.12	1.18	1.20
撕裂强度, KN/m	28	33	37	42
拉伸强度, MPa	9.3	9.8	9.0	8.3
伸长率, %	950	900	800	680
收缩率, %	3.2	3.1	3.0	2.9
拉伸永久变形, %	4	4	4	4
绝缘击穿电压 KV/mm	22	22	22	22
体积电阻率 $\Omega \cdot \text{cm}$	$1 \times 10^{14}$	$1 \times 10^{14}$	$1 \times 10^{14}$	$1 \times 10^{14}$
阻燃性	FV-1	FV-1	FV-1	FV-1