

高透高抗撕胶/模压型 MSK MD1400SF Bas

技术数据表:

特性和优点

透明度高，撕裂强度高；
耐磨性、疲劳性、压缩永久变形性优良；
对人体无害。

组成

有机硅橡胶

应用

适用于作要求透明度高、强度好的食品级、特殊要求的产品。
硫化后的产品可在-50℃~250℃使用。

典型物性:

项目	要 求							
	MD1415 (SF/JF)	MD1420 (SF/JF)	MD1430 (SF/JF)	MD1440 (SF/JF)	MD1450 (SF/JF)	MD1460 (SF/JF)	MD1470 (SF/JF)	MD1480 (SF/JF)
	SF 为模压型，JF 为挤出型							
外观	高透							
硬度(邵尔 A 型), Shore A	15	20	30	40	50	60	70	80
比重 g/cm ³	1.06	1.08	1.13	1.13	1.16	1.18	1.2	1.22
撕裂强度, KN/m	13	15	30	35	40	40	40	30
拉伸强度, MPa	3.5	6.5	9.5	10	9	8.5	8	8
伸长率, %	750	900	950	900	800	750	650	300
收缩率, %	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3	2.9	2.8